

PIR Hartschaum

B2 / RG 60

Produktinformation und Technische Daten

Beschreibung:

Duroplastischer Hochleistungsdämmstoff mit universeller Eignung im Dämm- und Konstruktionsbereich.

Technische Daten:	Wert	Einheit	Norm
Rohdichte	57 - 62	kg/m ³	EN 1602
Druckfestigkeit	450 - 500	kPa	EN 826
E-Modul	13,5 – 17,5	MPa	
Biegefestigkeit	550 - 700	kPa	EN 12089
Querzugfestigkeit	460 - 580	kPa	EN 1607
E-Modul	19,0 – 23,0	MPa	
Schubfestigkeit	270 - 320	kPa	EN 12090 (DIN 53294)
Scherfestigkeit	250 - 300	kPa	EN 12090 (DIN 53427)
Geschlossenzelligkeit	90 - 95	%	ISO 4590
Wasseraufnahme	3	max %	EN 12087
Einsatz-Temperatur	- 30 / +120	°C	-
Brandverhalten	-	B2	DIN 4102 EN 13501-1
Wärmeleitfähigkeit	0,023 – 0,025	W/m ² K	EN 12667

F. Willich Isoliersysteme GmbH & Co. KG

Planetenfeldstraße 120
44379 Dortmund

Telefon: +49 (0) 231 96 40 800

Fax.: +49 (0) 231 96 40 899

E-Mail: konfektion@f-willich.de

Ansprechpartner:

Ralf Eifert

Telefon: +49 (0) 231 96 40 802

Fax.: +49 (0) 231 96 40 899

E-Mail: ralf.eifert@f-willich.de

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.

Der Verwender wird durch unsere Angaben nicht von der eigenen Prüfung, der eingesetzten Materialien für den vorgesehenen Einsatzbereich, befreit. Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 09 – 2013

*Laborwert