WILLGEL® FAST

Beschleuniger für WILLGEL® PRO

1. Anwendungen

WILLGEL® FAST ist ein Reaktionszeitbeschleuniger für das Acrylatgel **WILLGEL® PRO** bei Abdichtungen gegen Wasser, Rissinjektionen, bei der Fugensanierung oder bei der Bodenstabilisierung.

Um eine schnellere Gelbildung und ein schnelleres Reaktionsende des Gels zu erzeugen, wird **WILLGEL® FAST** als Ersatz der A2 Komponente eingesetzt.

2. Stoffdaten*

		WILLGEL® FAST	**Norm**
Dichte bei 20°C	g/cm³	1,12 ± 0,05	DIN 51757
Viskosität bei 23°C	mPa*s	730 ± 100	DIN EN ISO 3219
Form		farblose Flüssigkeit	

3. Reaktions- und Mechanische Daten*

Mischungsverhältnis [Gewichtsteile in Kg]	**A1**	**WILLGEL® FAST**	**B**	**Wasser**	**Gel-Zeit [s] bei 20°C**	**Norm**
WILLGEL® PRO	20	1	1	20	45	PV_FW22

4. Verarbeitung

WILLGEL® FAST wird anstelle der **WILLGEL® PRO -A2** zum Anmischen der A1-Komponente verwendet.
Weitere Informationen über die Verarbeitung sind im Technischen Datenblatt von **WILLGEL® PRO** zu finden.

5. Sicherheitshinweise

WILLGEL® FAST ist im Sinne VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 als nicht gefährlich eingestuft. Vor Beginn der Verarbeitung ist es deshalb erforderlich, sich anhand der Sicherheitsdatenblätter über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

6. Lagerung

Mindestens sechs Monate nach Lieferung bzw. zwölf Monate nach Produktion bei trockener Lagerung zwischen 20°C und 30°C. **Produkt wird bei Lagerung < 20°C fest.** Auskunft über die Mindesthaltbarkeit gibt die Chargennummer auf dem Gebinde.

7. Lieferform

	WILLGEL® FAST
1 l Plastikflasche à	1 kg (WGEL-FAST-1)

Andere Lieferformen auf Anfrage.

8. Entsorgung

In Deutschland können restentleerte Verpackungen durch das KBS- bzw. Interseroh- System für Stahl- bzw. Kunststoffverpackungen zurückgenommen werden. Die Rücknahme beschränkt sich ausschließlich auf gebrauchte, restentleerte Verpackungen der gleichen Art, Form und Größe, die wir im Warensortiment führen.

Transport -und Umverpackungen gehören nicht dazu.

Nähere Informationen über den Ort sowie die weiteren Modalitäten der Rückgabe erhalten Sie auf der Webseite des in unserem Auftrag tätigen Verwertungspartnern:

interseroh
zero waste solutions
244922

Interseroh+ GmbH

KBS 0234

Kreislaufsystem Blechverpackungen Stahl GmbH

www.interseroh.plus
info@interseroh.plus
Tel.: +49 (0)2203 9147 - 1268

www.kbs-recycling.de
info@kbs-recycling.de
Tel.: +49 (0)211 239228 - 0

Ausreagierte Produktreste können in kleineren Mengen dem Hausmüll zugeführt werden, in größeren Mengen als Bauschutt entsorgt oder der Müllverbrennung zugeführt werden. Nicht reagierte Produktkomponenten müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zugeführt werden.

9. Rechtliche Hinweise

***Die angegebenen Daten sind Laborwerte.**

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung der Käufer bzw. Verarbeiter aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand in Praxis und Wissenschaft geben, sind unverbindlich und begründen keine vereinbarte Beschaffenheit.

Die angegebenen Daten und Verarbeitungshinweise beruhen auf Labortests.
In der Praxis können die gemessenen Werte aufgrund von Beeinflussungen außerhalb unseres Wirkungsbereiches davon abweichen.
Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Die technischen Unterlagen sind daher vor Beginn der Arbeit aufmerksam zu lesen.
Mit dem Erscheinen einer neuen Fassung des Technischen Merkblattes verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden frühere Ausgaben ungültig.

F. Willich GmbH + Co. KG

Planetenfeldstr. 120
44379 Dortmund
Deutschland

Tel.: +49 (0) 231 9640 - 0
Fax: +49 (0) 231 9640 - 232
info@f-willich.com
www.f-willich.com